



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

RESINE SOUPLE D'ETANCHEITE

Concours Innovation BATIMAT 2007
GARANTIE 10 ANS



AQUADOUCHE

PROPRIETES

AQUADOUCHE est un SPEC à base de **résine** en dispersion aqueuse et de **silices** destinée à assurer la **saturation des fonds** et l'**étanchéité des supports** avant carrelage ou faïence selon DTU 52.1 des revêtements scellés.

AQUADOUCHE est **compatible** avec tout type de **colles à carrelage** (intérieur ou extérieur).

AQUADOUCHE s'applique sur tous supports **intérieurs** tel que béton, béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre, carrelage, bois, terre cuite, alu, zinc.....

AQUADOUCHE est le produit idéal pour assurer l'étanchéité des **salle de bains** et des **douches dites « à l'italienne »**, Grâce à son **importante charge en résine**, AQUADOUCHE permet de se dispenser de l'application d'un primaire d'accrochage.

AQUADOUCHE évite l'emploi des plaques de plâtre hydrofugées.

AQUADOUCHE restant **souple** après séchage. Son **séchage extrêmement rapide** lui permet d'être recouvert **moins d'une heure** après son application, ce qui permet un **gain de temps considérable** par rapport aux différents **produits du marché**.

De plus, grâce à sa **structure siliceuse**, AQUADOUCHE permet d'**améliorer** considérablement l'**adhérence** des différentes colles à carrelage.

Taux de COV : 0g/L

MISE EN ŒUVRE

AQUADOUCHE s'applique au rouleau type laqueur ou à la brosse carrée en **deux couches minces**. L'épaisseur du revêtement final devra être de **0,4 mm**. Il est recommandé de **bien charger le produit dans les angles, en évitant les excès d'épaisseur**.

Dans les angles et en périphérie du receveur, un traitement des joints peut être fait avec **AD FOR TZ**. Ce traitement sera fait avant application de l'AQUADOUCHE et en frais sur frais, pour un gain de temps maximal.

L'application de **AQUADOUCHE** permet de supprimer l'utilisation de bande de pontage lorsqu'aucun joint n'est supérieur à 0.5mm, mais ne remplace pas l'utilisation des bandes placo.

AQUADOUCHE doit systématiquement être recouvert.

Préparation des supports :

Dépoussiérer **totalemment** les supports, **principalement les bandes de jointoiment** et leur **périphérie** ainsi que les supports poreux ou anciens, en les humidifiant légèrement.

Séchage : attendre entre **20 et 30 mn** entre les deux couches puis **30 mn avant de carrelage**.

Température du support et d'application :
+5 à +30°C

Consommation : **2 à 5 m²** par kg environ en fonction du support et de sa porosité.

IMPORTANT :

AQUADOUCHE ne doit pas être appliqué sur support gelé ou s'il risque de geler dans les 24 heures. **AQUADOUCHE** ne doit pas être employé en plein soleil, par forte chaleur ou par vent desséchant. Le nettoyage du matériel doit être effectué à l'eau avant séchage.

AQUADOUCHE a fait l'objet d'un **procès verbal d'essai** réalisé par un laboratoire indépendant (CEBTP SOLEN) disponible sur simple demande

SECURITE D'EMPLOI



Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Bien refermer le pot après usage.

EUH208 : contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de

protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et

si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 27/04/2022