



NOIR DE SOUBASSEMENT POLYVALENT

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



BLACKMASS

PROPRIETES

BLACKMASS est un liquide **noir concentré visqueux**. Sa **solubilité est totale** dans l'eau.

BLACKMASS possède la particularité de pouvoir être employé de trois façons différentes :

- **Mélangé dans la masse**
- **A la brosse sur un enduit**
- **Directement sur parpaing**

1 – Dans la masse

BLACKMASS permet des applications en **une passe** de 10 à 15 mm d'épaisseur et est utilisable en étanchéité pour tous les enduits de soubassement selon **DTU 26.1*** des enduits.

BLACKMASS apporte un séchage plus rapide de l'enduit **sans risque de faïençage**, tout en augmentant le pouvoir couvrant grâce à ses **qualités thixotropes**.

BLACKMASS augmente la **résistance de l'enduit** aux chocs et donne un enduit de soubassement très adhérent. Mélangé au mortier, **BLACKMASS** peut également remplacer le feutre bitumineux dans les arases selon **DTU 20-1**** des ouvrages en maçonnerie de petits éléments.

2 – A la brosse

BLACKMASS peut être utilisé à la brosse **directement** sur l'enduit de soubassement. Le pouvoir couvrant de **BLACKMASS** permet de protéger 3 à 5 m² pour un kilo. **BLACKMASS** est **beaucoup plus économique** que la plupart des produits noirs de soubassement.

3 – Directement sur parpaing

BLACKMASS peut s'utiliser **directement** sur parpaing en une passe, à la taloche ou à la lisseuse. **L'exceptionnelle souplesse de BLACKMASS** permet d'éviter que des pierres ou autres objets contondant ne brisent l'étanchéité lors de remblaiement.

MISE EN ŒUVRE

Dans tous les cas, il convient de bien mélanger **BLACKMASS** avant l'utilisation.

Dans la masse : 2 kg par sac de ciment incorporés dans l'eau de gâchage. Application de l'enduit en une passe talochée, voire lissée. Pouvoir couvrant : 4 à 6 m².

A la Brosse : 2 couches croisées à la brosse ou au rouleau. Rendement : 1 kg pour 3 à 5 m²

Directement sur parpaing :

Appliquer **BLACKMASS** en 1 couche à la taloche ou à la lisseuse à raison de 1 kg pour 2 à 3 m².

Dans tous les cas :

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage du produit.

BLACKMASS s'incorpore dans l'eau de gâchage à raison de **2 KG par sac de ciment**.

Verser dans la bétonnière le sable et le ciment.

Incorporer **BLACKMASS** mélangé à une première partie d'eau. Faire l'appoint d'eau.

BLACKMASS réduit la consommation d'eau. Les enduits seront talochés, voir lissés.

Application en une passe, pouvoir couvrant 4 à 6 M2.

Il est conseillé de bien **agiter BLACKMASS** avant l'emploi. Après usage, laver abondamment à l'eau la bétonnière. Maintenir en milieu humide ou effectuer le remblai 48 heures après maximum.

NB : Pour une application à la taloche :

1 kg pour 3 à 4 M².

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 10-202-1 (mai 90)*
- norme NF P 15-201-1 (jan 99)**

SECURITE D'EMPLOI

EUH208 : Contient reaction mass of bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(2-aminoethyl)-N'-(3-(trimethoxysilyl) propyl)ethylenediamine, 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 : Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande

Composition : bitume de distillation directe non classé – résines synthétiques

Stocker à l'abri du gel.

Ininflammable.

Stocker hors de portée des enfants.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
YouTube « Périmètre Société »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 27/04/2022