



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

PRIMAIRE PROMOTEUR D'ADHÉRENCE



FIXOTOP

PROPRIETES

FIXOTOP est un **primaire d'adhérence en phase aqueuse, bloqueur de fonds et isolant pour tous supports sauf matières plastiques** (plâtre et dérivés, ciment, bois, étanchéités bitumineuses, métal prélaqué, métaux non ferreux, etc...)

FIXOTOP est une impression fixatrice de fonds poudreux, farineux, poreux.

FIXOTOP bloque les remontées de goudrons des membranes bitumineuses (évite les risque de colorations indésirables du film), bloque les tanins du bois, et bloque et isole les tâches : humidité, suie, colle...

FIXOTOP met en place une **excellente adhérence multi-supports** : bois, supports minéraux, métaux non ferreux, carrelage, faïence, verre, anciennes peintures, etc.)

Couvrant et garnissant, le film formé par **FIXOTOP** est résistant aux moisissures et attaques fongiques. Il peut être recouvert par tous types de finitions.

Convient pour l'intérieur, l'extérieur, les pièces humides, etc...

DONNÉES TECHNIQUES / CARACTERISTIQUES (à 20°C – HR<80°)

Aspect	Mat velouté
Diluant	EAU
Dilution	Brosse/rouleau : 0 à 10 % Airless : 0 à 10 %
Viscosité	2500 mPa.s
Densité	1.42 +/-0.05
Extrait sec	63 %
Taux de COV	26.82 g/L (cat.II Aj ; max 140g/L)
Temps de sèche	Hors poussière : 15 min Sec : 2h Recouvrable : 16h (48h par une finition solvantée)
Rendement théorique	6 à 10 m²/L par couches selon porosité et rugosité du support
Nettoyage du matériel	EAU

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur anciens fonds déjà peints : S'assurer de la cohésion et de l'adhérence de l'ancienne peinture au support. Mater par ponçage les parties brillantes. Dégraissage, nettoyage et dépoussiérage soigné. Procéder à un test d'application pour s'assurer de la comptabilité et de l'adhérence du **FIXOTOP** sur l'ancien fond.

Sur supports minéraux : correctement préparés et conformes aux DTU en vigueur.

Sur membrane bitumineuse : nous consulter et se référer à notre protocole d'application système **SOLAR TOP**.

Application

S'applique en 1 à 2 couches à une température supérieure à 8°C et hygrométrie inférieure à 80%
Sur support fortement taché : nettoyer au préalable les tâches puis appliquer 2 couches de **FIXOTOP** à 2h d'intervalle minimum (1ere couche « grasse » sur les parties tachées = 2eme couche tirée) ; puis recouvrir d'une finition à 24h.

Précautions

Ne pas mélanger avec un autre produit : risque de prise en masse ou de formation de grain.

Dans le cas d'application par pulvérisation : veiller à ce que le matériel soit correctement nettoyé et débarrassé de tout résidu d'une autre peinture.

Nettoyer rapidement les outils après l'application (forte adhérence).

SECURITE D'EMPLOI

Ventilé les locaux pendant et après l'application.

Tenir hors de portée des enfants.

Bien refermer les emballages entamés et stocker à l'abri de la chaleur.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité et bien lire l'étiquette avant utilisation.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 27/03/2024