# MINERALISATEUR–DURCISSEUR IMPERMEABILISATION EN PROFONDEUR

PERIMETRE
Quand le bâtiment va !

**GARANTIE 10 ANS**

# PERIDUR

## PROPRIETES

**PERIDUR** à la particularité de **minéraliser** et **d'imperméabiliser** en profondeur les matériaux sur lesquels il est appliqué (béton, pierre naturelle, plâtre, enduits, chapes).
La **minéralisation** obtenue grâce à **PERIDUR** permet de **protéger les supports** contre toutes les agressions :

- Infiltrations d'eau
- Présence de substances acides (produits chimiques, urines d'animaux, alcools fermentés, acide lactique, acide acétique)
- Sels déverglaçant
- Hydrocarbures, huiles, graisses

### I - Imperméabilisation des bétons, traitement anti-acide et hydrocarbures.

La fonction principale de **PERIDUR** est de protéger les bétons contre :
**Les acides uriques** (étables, porcheries, chenils, etc…)
**Les acides lactiques** (laiteries, fromageries, abattoirs, conserveries, etc…)
**Les acides acétiques** (conserveries, chais viticoles, laboratoires…)
**Les sels de déverglaçage** (routes en béton, tarmacs d'aéroport, parking en béton, etc…)
**La pénétration d'eau sous pression** (piscines, caniveaux, réservoir en béton, etc…)
**La pénétration d'eau en contre pression** (caves en béton ou en pierre naturelle, murs enterrés, tunnels, etc…)

### II - Traitement des pierre calcaires et des murs salpêtreux

**PERIDUR** s'utilise pour tous les travaux préparatoires sur supports anciens avant la mise en peinture selon les **DTU 59.1*** et **59.2**** afin d'éviter les auréoles, taches et cloquages provoqués par des **pierres humides** ou **salpêtreuses**.
**PERIDUR** s'utilise comme traîtement anti salpêtre avant enduits selon le **DTU 26.1***** des enduits à base de chaux ou de ciments et également avant avant l'application d'enduits monocouches selon **CSTB 2669 du 2 août 93.**
**PERIDUR** traite efficacement le **salpêtre** en provoquant **l'évacuation** de celui-ci à la surface du support traité.

### III – Traitement des remontées capillaires

**PERIDUR** agissant par **cristallisation** permet de réaliser une **barrière étanche** à la base des murs afin de **stopper** les **remontées capilaires.**

## MISE EN ŒUVRE

### I – Imperméabilisation des bétons, traitement anti acide et hydrocarbures

Nettoyer les supports à la haute pression après pulvérisation d'un décapant type **DKP 16** à l'extérieur ou **DECACOLOR** à l'intérieur.
Pulvérisation à saturation du support de **PERIDUR** en deux couches espacées de 2 heures.
1ère couche : dilution 50/50 avec de l'eau
2ème couche : 1 volume d'eau pour trois volumes de **PERIDUR**.

**Consommation** : 1 litre pour 2 à 3 m²

## II – Traitement des pierres calcaires et des murs salpêtreux

1ère couche : 1 volume de **PERIDUR** pour 2 volumes d'eau.
1 heure après 2ème couche avec **PERIDUR** dilué à 50/50.
Sur les supports très salpêtreux, pulvérisation d'une 3ème couche 1 heure après, avec 2 volumes de **PERIDUR** pour un volume d'eau.

> ***Remarque** : Il est normal de constater une excroissance de salpêtre quelques jours après l'application de PERIDUR. C'est la preuve que le traitement a été efficace. Il suffit de brosser légèrement et de rincer à l'eau pour faire disparaître les dernières traces.*
> ***Dans le cas de murs très humides ou salpêtreux il est nécessaire d'attendre au moins quinze jours avant l'application de peinture ou papiers peints, et d'appliquer une couche de PERIFIX avant tous travaux.***

## III – Traitement des remontées capillaires

Consulter la notice 223 J

**Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :**

- norme NF P 74-201-1 (oct 94)*
- norme NF P 74-202-1 (mai 93)**
- norme NF P 15-201-1 (mai 90)***

**Attention : Craint le gel**

**Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »**

*Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».*
**Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.**
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN. 04/07/2022

Z.I. La Rochelle-Périgny • 21 avenue Joliot-Curie • 17180 PÉRIGNY • **Tél. +33 (0)5 46 31 02 69** • Fax +33 (0)5 46 31 03 46
Perimetre S.A. au capital de 230.000 € - R.C.S. B 378 344 436 - APE 4675 Z - www.**perimetre.pro**