



RESINE D'ÉTANCHEITE IMMEDIATE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



SPEED WHITE

PROPRIETES

SPEED WHITE est un **produit d'étanchéité liquide** destiné à **colmater les fuites, réparer et étanchéifier** tous types de supports (bois, métal, plastique, béton, brique, pierre, tissus, etc...).

SPEED WHITE est donc le produit idéal pour les **points sensibles en toiture** (fixations, velux, solins, cheminées...), et également sur les **agrafes de fixation** d'écran sous toiture.

La **fluidité** de **SPEED WHITE** lui permet de **pénétrer dans toutes les fissures** et interstices.

SPEED WHITE apporte une **excellente protection** des matériaux **contre l'humidité et la corrosion**.

SPEED WHITE trouve son utilité dans tous les cas suivants : toitures, gouttières, terrasses, bassins, citernes, bâches, stores, pylônes, ponts, charpentes métalliques, châssis d'engins TP ou agricoles, voies de chemin de fer (protection anti humidité des pylônes de caténaires), bateaux, barques...

SPEED WHITE est idéal pour l'application sur les **skimmers fissurés**.

SPEED WHITE est **insensible à l'eau** quelques minutes après son application.

SPEED WHITE **résiste aux températures extrêmes** (-30°C - +100°C) et peut être appliqué sur **support humide**.

SPEED WHITE peut être peint et poncé.

MISE EN OEUVRE

Bien nettoyer la **surface** à étanchéifier qui doit être **propre**.

Secouer énergiquement l'aérosol plusieurs fois. Pulvériser à 20 – 30 cm du support jusqu'à recouvrement total. Laisser sécher 48 heures avant ponçage ou peinture.

Il est préférable de passer **plusieurs couches croisées**, qu'une seule en forte épaisseur.

Nettoyage : avec solvant type **PUR CLEANER** ou lingettes **CLEANTAS⁺**.

IMPORTANT :

Purger la buse après utilisation, aérosol tête en bas, par quelques brèves pressions successives.

Stocker et utiliser dans une plage de température de +5 à +40°C.

SECURITE D'EMPLOI



GHS07



GHS09



GHS02

Mention d'avertissement : DANGER

Identificateur du produit :

EC 918-668-5 HYDROCARBURES, AROMATIQUES EN C9

EC 931-254-9 HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, <5% N-HEXANE

H222 : Aérosol extrêmement inflammable

H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

H315 : Provoque une irritation cutanée

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme

P102 : Tenir hors de portée des enfants

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition

P251 : Ne pas perforer, ne brûler, même après usage

P260 : Ne pas respirer les

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventiler

P273 : Eviter le rejet dans l'environnement

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de

protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

P410 + P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube
« Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 23/06/2022