



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

# ENDUIT D'ÉTANCHEITE POUR PISCINE



## SWIM LINE

### PROPRIETES

SWIM LINE est un enduit d'étanchéité teinté dans la masse, **prêt à l'emploi**, spécialement élaboré pour réaliser l'**étanchéité des maçonneries de piscines**, bassins et réservoirs. Il se présente sous la forme d'une poudre mouillable composée de ciment, de charges minérales, d'adjuvants hydrofuges et plastifiants pour la **tenue à l'eau** et une **maniabilité améliorée**, et de colorants.

SWIM LINE se présente sous la forme de kit (25 kg de poudre / 2 litres de fixateur).

SWIM LINE s'applique **directement sur les maçonneries** telles que les parpaings, bétons banchés, briques, pierres, enduits... Il est employé pour les travaux **d'étanchéité de piscines, cuves, réservoirs et bassins à usage privatif**.

SWIM LINE résiste durablement aux **pressions et contre pressions**.

SWIM LINE est **recouvrable** de peinture et carrelage.

SWIN FAST est garanti sans CMR et classé A+ pour les émissions de COV.

Existe en **gris, blanc, ton sable et bleu piscine**.

### Caractéristiques Physico-chimiques :

Etat physique : poudre

Odeur : inodore

Ph : 11-13.5

(à 20°C dans l'eau, rapport eau/ciment = 0.5)

Densité : > 1

Solubilité : Hydrosoluble

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sains, dégraissés, dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes. Eliminer les taches de graisses, cires ou huiles de décoffrage avec un nettoyeur spécifique de type DKP 16. Reboucher les trous et fissures avec un mortier standard 48 h avant l'application. Mouiller le support avant application.

#### Application :

Ajouter 5 litres d'eau aux 2 litres de fixateur et 25 kg de poudre. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquer en 2 couches espacées de 12 h à la taloche, la truelle ou au peigne et égaliser à la lisseuse. Le temps de séchage peut varier de 30 minutes à plusieurs heures suivant les conditions climatiques et atmosphériques. Travailler par petites zones en limitant les reprises.

#### Consommation moyenne :

1.25 kg à 1.5 kg au m<sup>2</sup> par couche.

#### Temps de séchage avant mise en eau :

28 jours.

#### Précaution d'emploi :

Respecter scrupuleusement le dosage en eau. Ne pas appliquer par temps de pluie, risque de pluie, gel, forte chaleur (température supérieure à +25°C) ou sur support très chaud.

## SECURITE D'EMPLOI



GHS07



GHS05

H315 : Provoque une irritation cutanée  
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 : Provoque des lésions oculaires graves  
H335 : Peut irriter les voies respiratoires  
P261 : Eviter de respirer les poussières.  
P264 : Se laver soigneusement après manipulation  
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon  
P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer  
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin  
P362 + P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation  
P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
P501 : Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation en vigueur.

**Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Bâtiment »**

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 05/07/2022