



# REPARATION ET IMPERMEABILISATION DE TOITURE

## PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



# TOITURFLEX

AFNOR NTT 36-005 FAMILLE 1 – CLASSE 7B2

## **PROPRIETES**

**TOITURFLEX** est un **enduit acrylique souple** en phase aqueuse destiné à l'**imperméabilisation des toitures et terrasses**.

**TOITURFLEX** s'emploie en deux couches sur **tout support bâtiment** tel que: enduit ciment, tuile, fibro ciment, ardoise, zinc (dégraissé), etc...

**TOITURFLEX** est idéal pour réparer:

- Tuiles scellées (faîtage ou rive)
- Terrasses fissurées
- Solins, chéneaux
- Toutes jonctions entre zinc et ciment

**TOITURFLEX** supporte sans rupture des **allongements de 100%**. Il reste souple et garde son élasticité à toute température (-30° à +120°).

**TOITURFLEX** contient des **adjuvants fongicides** pour protéger le revêtement du développement de moisissures, champignons, algues.

**TOITURFLEX** peut s'appliquer à l'Airless et également en forte épaisseur.

**TOITURFLEX** présente une **résistance parfaite aux UV**.

## ETANCHEITE A L'AIR

**TOITURFLEX** utilisé avec **ARMUR** est le **produit idéal** pour la réalisation de **raccords étanches à l'air** au niveau des **points sensibles**, types rives latérales, murs intermédiaires, fenêtres de toit, etc...

**Taux de COV** : 30g/L

## Caractéristiques techniques :

Aspect : satiné

Couleur : teintes nuancier N°6

Extrait sec : 59 à 62 % pondéral, 50 à 52% volumique selon teintes

Consommation : 300 à 400 g/m<sup>2</sup>/couche

Épaisseur film sec : Env. 250-260 microns pour 2 couches de 300 gr/m<sup>2</sup>

Séchage :

Hors poussières :	1 heure*
Sec :	4 heures*
Hors pluie :	6 heures*
Recouvrable :	6 heures*

*\* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie*

## MISE EN OEUVRE

**Application** : En 2 ou 3 couches sur supports préparés.

**Conditions d'application** : >8°C / hygrométrie : <65%

**Matériel et dilution** : Rouleau, brosse : Prêt à l'emploi  
Pistolet airless, buse 21 à 29 : dilution 5% d'eau

**Primaire** : Obligatoire sur surfaces brutes, non peintes :  
**FIXOTOIT** dilué à 30 % d'eau.

## PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au DTU N°59.1 notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Fibrociment, asphalté, béton, tuiles (terre cuite)	Décontamination au <b>PERIMOUSSE</b> Brossage, lavage HP 1 C DE <b>PERIFIX</b>	2 ou 3 couches <b>TOITURFLEX</b>
--	--	-------------------------------------

Pour toute **fissuration vivante**, le **pontage ARMUR est conseillé**. Dans certain cas, appliquer au préalable une couche de **PERIFIX**.

**ATTENTION** : Malgré son pouvoir d'étanchéité, **TOITURFLEX** n'est pas approprié à une utilisation immergée.

Pour les applications sur terrasses, une pente minimum (3 à 5%) est nécessaire et il est impératif de traiter les flashes afin d'éviter que le produit soit en contact perpétuel avec l'eau.

## NETTOYAGE DU MATERIEL :

Frais à l'eau

## SECURITE D'EMPLOI

**TOITURFLEX** craint le gel

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P273 : Eviter le rejet dans l'environnement

P501 : Eliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne  
YouTube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. 05/07/2022